

PEEK CA30 (polyétheréthercétone chargé 30% fibre de carbone)

Couleur	Noir	
Masse volumique	1,41	g/cm ³
Absorption d'eau maximum	0,3	%
Résistance eau chaude / vapeur	A	
Alimentarité (FDA et/ou EU dir.90/128/CEE)	Non	

Propriétés thermiques

Température d'utilisation maxi en pointe	310	°C
Température d'utilisation maxi en continu	250	°C
Température d'utilisation minimale	-20	°C
Conductivité thermique à 23°	0,92	W/(K.m)

Propriétés mécaniques

Rm	130	Mpa
Module d'élasticité	10000	N/mm ²
Dureté Rockwell	M104	
Allongement à la rupture	3	%
Coefficient de frottement dynamique	0,2	

Propriétés électriques à 23°C

Rigidité diélectrique	0,58	KV/mm
Résistivité volumique transversale	<10 ⁵	Ohm.cm

Resistance chimique

Acides dilués	A
Acides concentrés	A/B
Bases diluées	A
Bases concentrées	A
UV	A

*A : pas d'altération
B : légère attaque
C : le matériau se décompose rapidement.*

Avantages : Meilleure stabilité dimensionnelle et thermique que le PEEK GF30
Excellente résistance chimique, ainsi qu'à l'hydrolyse.
Meilleure conductivité thermique que le PEEK naturel (x3,5)
Bonne résistance à l'usure et à la corrosion
Autolubrifiant

Applications : Vaste plage utile de température de -100°C à 250°C en continu / 310°C en pointe

Précautions d'usage : Température d'utilisation minimale -20°C

Autres appellations :