

Normes équivalentes internationales

ISO 209:2007 AA-AlCu4PbMgMn

NFA 2007-O3

WNR 3.1645

DIN AlCuMgPb

Amérique du nord ASTM2007

Composition nominale svt EN 573-1

Silicium (Si)	<0,8	%
Fer (Fe)	<0,8	%
Cuivre (Cu)	>3,3 à <4,6	%
Manganèse (Mn)	>0,5 à <1	%
Magnésium (Mg)	>0,4 à <1,8	%
Chrome (Cr)	<0,1	%
Nickel (Ni)	<0,2	%
Zinc (Zn)	<0,8	%
Titane (Ti)	<0,2	%
Bismuth (Bi)	<0,2	%
Plomb (Pb)	>0,8 à <1,5	%
Aluminium (Al)	Reste	

Propriétés mécaniques indicatives (non normées)

Rm	>370	N/mm ²
Rp _{0,2}	>250	N/mm ²
Dureté Brinell	>105 HB	
Allongement à la rupture	>8	%

Avantages : Usinabilité excellente
 Apte à l'anodisation dure
 Conductivité thermique
 Possibilité d'Ap/Ae supérieure au AW2017A

Applications : Toutes pièces mécaniques

Précautions d'usage : Non soudable, Non cintrable
 Comme tout alu de la série 2000, requiert un traitement anti-corrosion
 Comme tout alu contenant du cuivre, n'est pas alimentaire

Autres appellations : AU4PB